



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/12/2012 a 12/12/2012

Cliente: LORENTE SPE 123 EMPREENDI
Obra: 123 - VILLAGGIO CAMPO GRANDE
Endereço: RUA ALFREDO ALCURE S/N ESQUINA COM RODOV

Contrato

019250

Certificado N°

028108

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço: 9797

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
040093	2	PISO	12/12/12	09/01/13	28	120	40,5
				09/01/13	28		41,2
040094	2	PISO	12/12/12	09/01/13	28	120	40,7
				09/01/13	28		43,5
040095	2	PISO	12/12/12	09/01/13	28	120	47,9
				09/01/13	28		48,7
040099	2	PISO	12/12/12	09/01/13	28	120	54,9
				09/01/13	28		53,2
040100	2	LAJE	12/12/12	09/01/13	28	120	56,2
				09/01/13	28		55,2
040101	2	BLOCOS	12/12/12	09/01/13	28	125	50,9
				09/01/13	28		52,7
040102	2	BLOCOS	12/12/12	09/01/13	28	120	53,9
				09/01/13	28		55,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/06/2013