



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/05/2011 a 03/05/2011

Cliente: MAPER CONSTRUTORA E INCOR  
Obra: ED. PREMIERE RESIDENCIAL  
Endereço: RUA GETULIO COUTINHO, ALAMEDA PERIAPOLIS

**Contrato**

020641

**Certificado N°**

013797

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10149

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PN	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
022019	6	ESTACA	03/05/11	06/05/11	03	220	15,5
				06/05/11	03		16,8
				10/05/11	07		26,4
				10/05/11	07		26,2
				31/05/11	28		38,0
				31/05/11	28		37,6
022024	6	ESTACA	03/05/11	06/05/11	03	210	15,4
				06/05/11	03		14,7
				10/05/11	07		26,3
				10/05/11	07		25,9
				31/05/11	28		40,0
				31/05/11	28		37,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/12/2021