



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/08/2025 a 27/08/2025

Cliente: VARGAS CONSTRUTORA LTDA
Obra: RESIDENCIAL ACQUA DUAS PRAIAS
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, LOTES 10,11 E 12 - QU

Contrato

100428

Certificado N°

107475

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17814

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031179	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	6 28	135	27,7 40,4
000031181	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	06 28	130	27,5 38,4
000031185	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	06 28	135	30,3 45,8
000031188	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	06 28	130	25,6 37,6
000031191	2	LASJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	06 28	135	28,3 43,7
000031194	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	06 28	140	27,2 41,2
000031196	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	06 28	135	28,5 44,1
000031199	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	06 28	135	24,2 40,1
000031202	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 04/09/25	06 8	135	26,8 43,0
000031208	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	06 28	140	25,3 41,5
000031212	2	LAJE	27/08/25	02/09/25 24/09/25	06 28	135	25,5 41,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/02/2026