



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/11/2018 a 22/11/2018

Cliente: JSL-EMREENDIMENTO IMOBILI
Obra: X
Endereço: RUA PALESTINA NUMERO 300

Contrato

071791

Certificado N°

007274

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:09048

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPV-ARI	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006743	4	LAJE	22/11/18	29/11/18	07	150	29,0
				29/11/18	07		30,2
				20/12/18	28		41,7
				20/12/18	28		41,1
000006745	4	LAJE	22/11/18	29/11/18	07	145	29,1
				29/11/18	07		29,3
				20/12/18	28		41,7
				20/12/18	28		42,8
000006747	4	LAJE	22/11/18	29/11/18	07	150	29,2
				29/11/18	07		31,0
				20/12/18	28		42,3
				20/12/18	28		42,7
000006749	4	LAJE	22/11/18	29/11/18	07	150	29,7
				29/11/18	07		30,2
				20/12/18	28		41,8
				20/12/18	28		41,9
000006751	4	PISO	22/11/18	29/11/18	07	150	29,3
				29/11/18	07		30,2
				20/12/18	28		41,7
				20/12/18	28		42,7
000006752	4	LAJE	22/11/18	29/11/18	07	150	29,3
				29/11/18	07		29,3
				20/12/18	28		41,8
				20/12/18	28		42,6
000006753	4	LAJE	22/11/18	29/11/18	07	150	29,0
				29/11/18	07		30,6
				20/12/18	28		41,8
				20/12/18	28		42,5
000006757	4	PISO	22/11/18	29/11/18	07	150	29,8
				29/11/18	07		27,7
				20/12/18	28		42,8
				20/12/18	28		43,5
000006761	4	LAJE	22/11/18	29/11/18	07	160	29,0
				29/11/18	07		28,5
				20/12/18	28		41,7
				20/12/18	28		41,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763

RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP

CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Mario Aparecido Gomes

Resp. Técnico

CREA/SP - 5060282275

Data
08/10/2019