



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/09/2015 a 04/09/2015

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: SEDE DO TRT  
Endereço: AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 1245

**Contrato**

AC6825

**Certificado N°**

051996

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13470

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO DE FUNDACAO	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007068 6	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	110	34,4
				02/10/15	28		52,4
00007068 7	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	130	33,6
				02/10/15	28		49
00007068 8	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	130	33,7
				02/10/15	28		52,4
00007069 2	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	130	36,7
				02/10/15	28		54
00007069 5	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	110	35,3
				02/10/15	28		50,2
00007069 7	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	140	34,4
				02/10/15	28		53,7
00007069 8	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	130	32,9
				02/10/15	28		48,8
00007070 0	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	130	33,9
				02/10/15	28		53,8
00007070 2	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	130	34,8
				02/10/15	28		48,8
00007070 4	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	120	33,4
				02/10/15	28		50,4
00007070 5	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	130	30,3
				02/10/15	28		48,8
00007070 6	2	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	130	32,5
				02/10/15	28		44,6
00007070 9	4	BLOCO DE FUNDACAO	04/09/15	11/09/15	07	130	46,5
				11/09/15	07		42,2
				02/10/15	28		55,5
				02/10/15	28		56,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
29/03/2016