



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/09/2015 a 25/09/2015

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: SEDE DO TRT
Endereço: AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 1245

Contrato

AC6825

Certificado N°

052839

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13470

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO DE FUNDACAO	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007094 2	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	110	52,7
				23/10/15	28		51,5
00007094 3	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	120	46,6
				23/10/15	28		49,6
00007094 5	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	130	48
				23/10/15	28		47,7
00007094 6	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	130	46,5
				23/10/15	28		46,7
00007094 7	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	120	48,5
				23/10/15	28		45,8
00007094 8	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	110	49,9
				23/10/15	28		49,9
00007094 9	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	110	45,4
				23/10/15	28		45,9
00007095 1	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	110	49,6
				23/10/15	28		48,1
00007095 2	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	115	47,9
				23/10/15	28		48,7
00007095 3	2	BLOCO DE FUNDACAO	25/09/15	23/10/15	28	115	52,3
				23/10/15	28		53,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/03/2016