



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/11/2015 a 06/11/2015

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

053579

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13587

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007153 6	2	PILARES	06/11/15	04/12/15	28	120	42,4
				04/12/15	28		42,9
00007154 0	2	PILARES	06/11/15	04/12/15	28	110	41
				04/12/15	28		41,8
00007154 7	2	BLOCO DE FUNDACAO	06/11/15	04/12/15	28	120	45,8
				04/12/15	28		43,2
00007154 9	2	BLOCO DE FUNDACAO	06/11/15	04/12/15	28	120	45,6
				04/12/15	28		47,1
00007155 0	2	BLOCO DE FUNDACAO	06/11/15	04/12/15	28	120	45,4
				04/12/15	28		46,9
00007155 1	2	BLOCO DE FUNDACAO	06/11/15	04/12/15	28	130	44,7
				04/12/15	28		44,1
00007155 2	2	BLOCO DE FUNDACAO	06/11/15	04/12/15	28	130	43,9
				04/12/15	28		45,7
00007155 3	2	BLOCO DE FUNDACAO	06/11/15	04/12/15	28	130	43,5
				04/12/15	28		41,2
00007155 5	2	BLOCO DE FUNDACAO	06/11/15	04/12/15	28	125	45,9
				04/12/15	28		46,7
00007155 7	2	BLOCO DE FUNDACAO	06/11/15	04/12/15	28	110	47
				04/12/15	28		46,4
00007155 9	2	PILARES	06/11/15	04/12/15	28	130	43,5
				04/12/15	28		42,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/03/2016