



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/01/2016 a 07/01/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

054616

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13587

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO DE FUNDACAO	Natural	Brita	PL	-
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007252 8	2	BLOCO DE FUNDACAO	07/01/16	04/02/16	28	120	42,5
				04/02/16	28		42,4
00007252 9	2	BLOCO DE FUNDACAO	07/01/16	04/02/16	28	125	37,7
				04/02/16	28		38,8
00007253 1	2	BLOCO DE FUNDACAO	07/01/16	04/02/16	28	120	37,6
				04/02/16	28		40,2
00007253 3	2	BLOCO DE FUNDACAO	07/01/16	04/02/16	28	120	38,6
				04/02/16	28		37,8
00007253 5	2	BLOCO DE FUNDACAO	07/01/16	04/02/16	28	120	38,2
				04/02/16	28		39,5
00007253 7	2	BLOCO	07/01/16	04/02/16	28	120	40,1
				04/02/16	28		40,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/03/2016