



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/01/2016 a 20/01/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

054814

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007265 1	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	110	54,7
				17/02/16	28		57,3
00007265 3	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	120	51,1
				17/02/16	28		49,8
00007265 4	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	130	48,4
				17/02/16	28		47,2
00007265 5	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	110	46,4
				17/02/16	28		48,8
00007265 6	1	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	115	50,4
00007265 7	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	120	55,2
				17/02/16	28		52,7
00007265 8	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	120	48,7
				17/02/16	28		45,9
00007265 9	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	125	51,5
				17/02/16	28		49,1
00007266 2	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	120	46,3
				17/02/16	28		49,8
00007266 3	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	130	46,9
				17/02/16	28		47,1
00007266 4	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	130	50
				17/02/16	28		52,5
00007266 6	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	130	45
				17/02/16	28		44,7
00007266 8	2	LAJE	20/01/16	17/02/16	28	130	44,6
				17/02/16	28		42

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/03/2016