



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/02/2016 a 01/02/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

**Contrato**

AC6910

**Certificado N°**

054999

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13981

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007277 1	2	BLOCO	01/02/16	29/02/16	28	110	40,4
				29/02/16	28		39,6
00007277 2	2	BLOCO DE FUNDACAO	01/02/16	29/02/16	28	120	35
				29/02/16	28		35
00007277 3	2	BLOCO DE FUNDACAO	01/02/16	29/02/16	28	130	41,6
				29/02/16	28		42,4
00007277 4	2	BLOCO DE FUNDACAO	01/02/16	29/02/16	28	110	36,9
				29/02/16	28		35,9
00007277 5	2	BLOCO DE FUNDACAO	01/02/16	29/02/16	28	120	35
				29/02/16	28		34,8
00007277 6	2	BLOCO DE FUNDACAO	01/02/16	29/02/16	28	110	36,6
				29/02/16	28		37,3
00007277 7	2	BLOCO DE FUNDACAO	01/02/16	29/02/16	28	120	38
				29/02/16	28		36,1
00007277 8	2	BLOCO DE FUNDACAO	01/02/16	29/02/16	28	110	35,8
				29/02/16	28		37,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

29/03/2016