



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/02/2016 a 05/02/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

<b>Contrato</b>
AC6910

<b>Certificado N°</b>
055116

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13981

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	1 PL	2 -

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007284 7	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	48
				04/03/16	28		45,5
00007284 8	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	45,4
				04/03/16	28		48
00007284 9	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	120	45,7
				04/03/16	28		42,2
00007285 0	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	120	47,7
				04/03/16	28		48,4
00007285 1	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	125	44,6
				04/03/16	28		44,3
00007285 2	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	120	42,3
				04/03/16	28		44,9
00007285 3	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	110	49,5
				04/03/16	28		46,7
00007285 4	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	120	44,9
				04/03/16	28		45,2
00007285 5	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	120	41,9
				04/03/16	28		38,5
00007285 6	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	47,5
				04/03/16	28		47,7
00007285 9	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	41,6
				04/03/16	28		44,6
00007286 2	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	42,8
				04/03/16	28		45,8
00007286 3	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	45,5
				04/03/16	28		44
00007286 4	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	45,8
				04/03/16	28		42,7
00007286 5	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	47,4
				04/03/16	28		45

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
29/03/2016