



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/02/2016 a 05/02/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

055117

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13981

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000072866	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	42,1
				04/03/16	28		41,8
000072867	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	43,9
				04/03/16	28		43
000072868	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	47
				04/03/16	28		46,2
000072870	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	120	42,2
				04/03/16	28		43,8
000072871	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	120	42,2
				04/03/16	28		40,7
000072873	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	42,5
				04/03/16	28		41,4
000072874	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	41,3
				04/03/16	28		44,7
000072875	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	44,5
				04/03/16	28		48,8
000072876	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	44,5
				04/03/16	28		44,6
000072877	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	125	39,2
				04/03/16	28		41,1
000072878	2	BLOCO	05/02/16	04/03/16	28	130	44,3
				04/03/16	28		45,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/03/2016