



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/04/2016 a 22/04/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

056481

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007407 2	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	110	48,2
				20/05/16	28		49,8
00007407 4	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	120	48,1
				20/05/16	28		51
00007407 5	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	110	46,1
				20/05/16	28		48,4
00007407 6	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	115	48,4
				20/05/16	28		48,3
00007407 7	1	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	120	47
00007407 8	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	130	45,2
				20/05/16	28		46,7
00007407 9	1	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	130	46,8
00007408 0	1	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	120	49,4
00007408 1	1	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	130	48,6
00007408 2	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	120	48,9
				20/05/16	28		50,5
00007408 3	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	120	46,9
				20/05/16	28		48,5
00007408 4	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	140	50,5
				20/05/16	28		48,8
00007408 5	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	120	47,2
				20/05/16	28		46
00007408 6	2	LAJE	22/04/16	20/05/16	28	130	49,9
				20/05/16	28		49,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Eivaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/08/2016