



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/05/2016 a 05/05/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

056671

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007424 4	2	LAJE	05/05/16	02/06/16	28	130	43,1
				02/06/16	28		44,5
00007424 6	2	LAJE	05/05/16	02/06/16	28	125	51
				02/06/16	28		50,3
00007424 7	2	LAJE	05/05/16	02/06/16	28	110	45,5
				02/06/16	28		47,8
00007424 8	2	LAJE	05/05/16	02/06/16	28	120	50,6
				02/06/16	28		52,5
00007424 9	2	LAJE	05/05/16	02/06/16	28	120	47,3
				02/06/16	28		49,1
00007425 4	2	LAJE	05/05/16	02/06/16	28	120	44,8
				02/06/16	28		46,9
00007425 5	2	LAJE	05/05/16	02/06/16	28	120	51,1
				02/06/16	28		50
00007425 8	2	LAJE	05/05/16	02/06/16	28	130	52,4
				02/06/16	28		49

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/08/2016