



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/05/2016 a 27/05/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

057133

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007456 3	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	110	50,9
				24/06/16	28		52,7
00007456 4	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	140	46,4
				24/06/16	28		47,3
00007456 5	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	120	47,7
				24/06/16	28		48,6
00007456 6	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	120	45,5
				24/06/16	28		46,1
00007456 7	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	110	47,8
				24/06/16	28		48,6
00007456 8	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	130	49,6
				24/06/16	28		46,4
00007456 9	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	120	50,3
				24/06/16	28		51,8
00007457 0	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	130	47,9
				24/06/16	28		49,1
00007457 3	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	130	49
				24/06/16	28		50,5
00007457 4	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	130	47,6
				24/06/16	28		50,5
00007457 5	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	110	47,5
				24/06/16	28		46,6
00007457 6	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	120	48,9
				24/06/16	28		51,3
00007457 7	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	130	47,4
				24/06/16	28		47,4
00007457 8	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	120	48,4
				24/06/16	28		46,5
00007458 0	2	LAJE	27/05/16	24/06/16	28	120	47,4
				24/06/16	28		46,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016