



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/06/2016 a 24/06/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

**Contrato**

AC6910

**Certificado N°**

057497

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007511 2	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	120	42,4
				22/07/16	28		43,7
00007511 6	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	120	44,4
				22/07/16	28		42,6
00007511 8	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	120	44,6
				22/07/16	28		44,5
00007512 1	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	130	42,2
				22/07/16	28		40
00007512 2	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	120	40,3
				22/07/16	28		41
00007512 3	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	120	41,2
				22/07/16	28		38,4
00007512 5	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	130	39,4
				22/07/16	28		36,3
00007512 6	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	130	37,9
				22/07/16	28		36,9
00007512 7	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	120	39,9
				22/07/16	28		38,6
00007513 2	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	130	37,6
				22/07/16	28		38,7
00007513 3	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	130	42
				22/07/16	28		36
00007513 5	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	130	38,1
				22/07/16	28		40,2
00007513 6	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	120	41,6
				22/07/16	28		43,7
00007513 7	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	120	43,7
				22/07/16	28		43,9
00007513 8	2	LAJE	24/06/16	22/07/16	28	120	45,1
				22/07/16	28		47,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016