



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/08/2016 a 01/08/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

<b>Contrato</b>
AC6910

<b>Certificado N°</b>
058021

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007569 9	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	120	36,5
				29/08/16	28		36
00007570 0	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	120	38,6
				29/08/16	28		39,1
00007570 1	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	120	39,6
				29/08/16	28		40,2
00007570 3	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	130	35
				29/08/16	28		34,5
00007570 6	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	120	40,6
				29/08/16	28		37,3
00007570 7	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	130	35,7
				29/08/16	28		34,1
00007571 0	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	120	37,5
				29/08/16	28		40
00007571 2	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	130	35,8
				29/08/16	28		36,4
00007571 3	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	130	35,8
				29/08/16	28		42,8
00007571 4	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	120	38,3
				29/08/16	28		41
00007571 7	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	130	39,9
				29/08/16	28		35,1
00007571 8	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	130	41,8
				29/08/16	28		38,8
00007572 0	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	130	39,5
				29/08/16	28		39,2
00007572 1	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	120	35,3
				29/08/16	28		35,5
00007572 3	2	LAJE	01/08/16	29/08/16	28	110	35
				29/08/16	28		36,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
27/09/2016