



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/08/2016 a 03/08/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

058028

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III - 40 RS | 100+/-20 | LAJE | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PL | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 00007574 9 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 130 | 41,7 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 35,6 |
| 00007575 2 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 115 | 38,5 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 39,8 |
| 00007575 7 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 120 | 36,8 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 36,4 |
| 00007575 9 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 125 | 35,4 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 35,2 |
| 00007576 2 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 120 | 40,5 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 39,8 |
| 00007576 4 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 120 | 38,2 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 40,9 |
| 00007576 5 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 120 | 43,2 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 37,6 |
| 00007576 9 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 130 | 36,6 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 36,7 |
| 00007577 2 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 130 | 35,1 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 36,7 |
| 00007577 4 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 120 | 36,7 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 40,1 |
| 00007577 5 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 130 | 39,2 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 42,4 |
| 00007577 6 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 130 | 36,1 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 36,9 |
| 00007577 7 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 125 | 39,6 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 40,6 |
| 00007577 9 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 120 | 36,4 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 37,4 |
| 00007578 0 | 2 | LAJE | 03/08/16 | 31/08/16 | 28 | 125 | 39,8 |
| | | | | 31/08/16 | 28 | | 41,2 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|------------|
| 27/09/2016 |