



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/08/2016 a 31/08/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

058441

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000076165	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	130	35,5
				28/09/16	28		38,8
000076171	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	110	42
				28/09/16	28		41,3
000076172	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	115	37
				28/09/16	28		38,6
000076173	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	130	41,1
				28/09/16	28		38,9
000076175	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	130	40,7
				28/09/16	28		38,1
000076176	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	120	40,6
				28/09/16	28		42,4
000076178	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	120	36,1
				28/09/16	28		38
000076180	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	130	42,5
				28/09/16	28		39,2
000076181	2	LAJE,	31/08/16	28/09/16	28	120	39,1
				28/09/16	28		39,5
000076182	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	130	40,7
				28/09/16	28		35,7
000076184	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	125	38,8
				28/09/16	28		38,7
000076185	2	LAJE	31/08/16	28/09/16	28	130	35,7
				28/09/16	28		35,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

18/11/2016