



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/07/2019 a 26/07/2019

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

**Contrato**

AC6910

**Certificado N°**

072117

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16316

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011246	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	130	47,9
				23/08/19	28		48,5
000011247	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	130	46,1
				23/08/19	28		48,2
000011248	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	150	44,1
				23/08/19	28		48,0
000011250	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	135	45,5
				23/08/19	28		45,7
000011251	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	145	41,5
				23/08/19	28		44,0
000011252	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	140	41,7
				23/08/19	28		44,9
000011253	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	130	47,3
				23/08/19	28		48,2
000011254	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	145	43,2
				23/08/19	28		43,9
000011255	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	140	47,0
				23/08/19	28		44,5
000011256	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	120	50,4
				23/08/19	28		48,4
000011258	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	135	45,1
				23/08/19	28		42,6
000011262	2	LAJE	26/07/19	23/08/19	28	130	37,7
				23/08/19	28		38,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

25/05/2020