



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/05/2016 a 14/05/2016

Cliente: AVALON CONSTRUTORA LTDA
Obra: COND.ED.VILANELLE
Endereço: RUA ANTONIO ALAMEIDA FILHO 25

Contrato

054748

Certificado N°

056375

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12069

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita		
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00000758 3	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	120	32,2
				11/06/16	28		54,7
00000758 4	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	130	29,3
				11/06/16	28		56,4
00000758 5	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	160	32,6
				11/06/16	28		56,8
00000758 7	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	140	34,9
				11/06/16	28		59,3
00000758 8	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	150	32,7
				11/06/16	28		56,4
00000758 9	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	160	30,5
				11/06/16	28		56,5
00000759 0	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	160	33,6
				11/06/16	28		58,8
00000759 2	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	155	31,7
				11/06/16	28		56,5
00000759 3	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	160	32,1
				11/06/16	28		51,2
00000759 4	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	140	34
				11/06/16	28		57,6
00000759 5	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	150	26,7
				11/06/16	28		58,4
00000759 6	2	LAJE	14/05/16	17/05/16	03	160	28,8
				11/06/16	28		58,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/06/2016