



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/05/2013 a 06/05/2013

Cliente: ILHAS DO PACIFICO RESIDEN
Obra: ILHAS DO PACIFICO
Endereço: RUA ITABORAI ESQUINA COM RUA MIMOSO DO S

Contrato

040720

Certificado N°

031700

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10599

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
074268	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	130	33,0 33,0
074276	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	130	37,4 37,5
074280	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	130	38,4 37,4
074285	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	120	40,9 40,6
074292	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	130	35,8 36,3
074294	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	125	36,3 36,2
074296	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	120	33,6 33,2
074299	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	130	32,2 32,5
074301	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	130	36,2 37,8
074303	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	125	34,6 33,6
074305	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	125	36,9 36,1
074307	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	130	38,4 37,3
074308	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	120	34,9 35,5
074309	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	110	45,9 43,8
074311	2	LAJE	06/05/13	03/06/13 03/06/13	28 28	130	49,0 49,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/01/2017