



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/10/2013 a 17/10/2013

Cliente: ILHAS DO PACIFICO RESIDEN
Obra: ILHAS DO PACIFICO
Endereço: RUA ITABORAI ESQUINA COM RUA MIMOSO DO S

Contrato

045214

Certificado N°

035318

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço: 9471

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000079068	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	130	23,7 44,0
000079069	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	110	26,5 46,0
000079070	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	125	24,6 42,2
000079073	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	130	23,3 41,3
000079077	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	110	25,9 45,8
000079081	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	110	27,6 42,7
000079083	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	110	26,5 43,4
000079088	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	120	26,2 47,0
000079090	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	120	25,0 45,5
000079092	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	110	25,9 44,1
000079095	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	120	24,0 47,8
000079099	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	120	25,0 46,6
000079102	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	115	24,4 44,9
000079107	2	LAJE	17/10/13	23/10/13 14/11/13	06 28	130	23,4 42,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/01/2017