Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/04/2020 a 17/04/2020

Cliente: FORTE AMBIENTAL EIRELI
Obra: RESID. ALPHAVILLE JACUHY
Endereço: RUA 13, 0 S/N RESIDENCIAL 1 // CEI: 900

Contrato	Certificado Nº
AC7953	075680

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15974 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII - 40 RS	120+/-20	SAPATAS	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014787	2	SAPATAS	17/04/20	15/05/20	28	140	35,1
				15/05/20	28		30,5

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.
***Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2**

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
03/03/2021