



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/08/2022 a 19/08/2022

Cliente: ROCCO CONSTRUTORA E INCOR
Obra: OBRA 951- CICLOVIA ALFREDO CHAVES (CT
140/2021)

Endereço: ROD. LAURO PINTO ES 146 KM 35,6 - KM 36,

Contrato

094354

Certificado N°

089820

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17009

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	100+/-20	ENVELOPE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000020002	1	ENVELOPE	17/08/22	14/09/22	28	115	34,7
000020034	1	ENVELOPE	18/08/22	15/09/22	28	120	30,3
000020043	1	ENVELOPE	19/08/22	16/09/22	28	120	31,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/01/2023