



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/06/2023 a 27/06/2023

Cliente: CONSTRUTORA CANOPUS RIO L
Obra: OBRA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Endereço: RUA DOS JACARANDAS, 900, CEI. 51.219.962

Contrato

CA8434

Certificado N°

068729

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10695

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024821	3	NAO INFORMADO	15/06/23	22/06/23	07	120	28,2
				13/07/23	28		42,7
				13/07/23	28		41,6
000024843	2	NAO INFORMADO	16/06/23	14/07/23	28	120	35,0
				23/06/23	7		23,5
000024847	3	NAO INFORMADO	16/06/23	14/07/23	28	120	35,5
				14/07/23	28		36,2
				23/06/23	7		22,9
000024851	3	NAO INFORMADO	16/06/23	14/07/23	28	120	35,8
				14/07/23	28		35,1
				23/06/23	7		21,2
000025026	3	NAO INFORMADO	23/06/23	30/06/23	07	120	22,5
				21/07/23	28		36,6
				21/07/23	28		36,2
000025060	3	NAO INFORMADO	26/06/23	03/07/23	07	120	31,2
				24/07/23	28		40,0
				24/07/23	28		36,8
000025125	3	NAO INFORMADO	27/06/23	04/07/23	07	120	25,0
				25/07/23	28		43,4
				25/07/23	28		41,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)33476088
ESTRADA DA LIGA++O 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

17/08/2023