



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/06/2023 a 07/07/2023

Cliente: CONSTRUTORA CANOPUS RIO L
Obra: OBRA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Endereço: RUA DOS JACARANDAS, 900, CEI. 51.219.962

Contrato

CA8434

Certificado N°

068774

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10915

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024978	2	NAO INFORMADO	22/06/23	29/06/23 20/07/23	07 28	140	21,3 37,0
000024990	2	NAO INFORMADO	22/06/23	29/06/23 20/07/23	07 28	140	22,8 39,0
000025002	3	NAO INFORMADO	22/06/23	29/06/23 20/07/23 20/07/23	07 28 28	140	28,1 43,5 39,3
000025039	3	NAO INFORMADO	24/06/23	01/07/23 22/07/23 22/07/23	07 28 28	140	27,1 41,4 45,6
000025044	3	NAO INFORMADO	24/06/23	01/07/23 22/07/23 22/07/23	07 28 28	140	24,1 41,3 42,6
000025049	3	NAO INFORMADO	24/06/23	01/07/23 22/07/23 22/07/23	07 28 28	140	22,4 42,1 39,9
000025171	3	NAO INFORMADO	29/06/23	06/07/23 27/07/23 27/07/23	07 28 28	140	30,0 42,8 44,7
000025180	3	NAO INFORMADO	29/06/23	06/07/23 27/07/23 27/07/23	07 28 28	140	22,3 39,7 40,5
000025190	2	NAO INFORMADO	29/06/23	06/07/23 27/07/23	07 28	140	25,1 36,8
000025259	2	NAO INFORMADO	03/07/23	31/07/23 31/07/23	28 28	140	41,7 39,7
000025267	2	NAO INFORMADO	03/07/23	31/07/23 31/07/23	28 28	140	40,2 37,4
000025390	3	NAO INFORMADO	07/07/23	14/07/23 04/08/23 04/08/23	07 28 28	140	26,3 49,0 56,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (021)33476088
ESTRADA DA LIGA++O 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

17/08/2023