



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/05/2023 a 18/07/2023

Cliente: CONSTRUTORA CANOPUS RIO L
Obra: OBRA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Endereço: RUA DOS JACARANDAS, 900, CEI. 51.219.962

Contrato

CA8434

Certificado N°

068785

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11674

Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	190+-30	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024380	3	NAO INFORMADO	24/05/23	31/05/23	07	220	49,2
				21/06/23	28		50,3
				21/06/23	28		45,0
000024381	2	NAO INFORMADO	24/05/23	31/05/23	07	220	50,6
				21/06/23	28		54,3
000024477	2	NAO INFORMADO	30/05/23	06/06/23	07	220	33,3
				27/06/23	28		36,7
000025134	3	NAO INFORMADO	28/06/23	05/07/23	07	220	23,8
				26/07/23	28		39,7
				26/07/23	28		37,9
000025277	3	NAO INFORMADO	04/07/23	11/07/23	07	220	47,2
				01/08/23	28		56,6
				01/08/23	28		63,3
000025280	3	NAO INFORMADO	04/07/23	11/07/23	07	220	39,3
				01/08/23	28		50,7
				01/08/23	28		52,8
000025285	3	NAO INFORMADO	04/07/23	11/07/23	07	220	33,6
				01/08/23	28		50,6
				01/08/23	28		51,6
000025290	3	NAO INFORMADO	04/07/23	11/07/23	07	220	22,3
				01/08/23	28		38,8
				01/08/23	28		36,7
000025295	3	NAO INFORMADO	04/07/23	11/07/23	07	220	19,3
				01/08/23	28		47,7
				01/08/23	28		46,2
000025304	3	NAO INFORMADO	04/07/23	11/07/23	07	220	27,4
				01/08/23	28		46,8
				01/08/23	28		47,6
000025650	3	NAO INFORMADO	18/07/23	25/07/23	07	220	33,6
				15/08/23	28		43,6
				15/08/23	28		44,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)33476088
ESTRADA DA LIGA++O 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

17/08/2023