



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/06/2015 a 16/06/2015

Cliente: EMPREENDIMENTO ITAPARICA
Obra: EMP.ITAPARICA EXCLUSIVE
Endereço: RODOVIA DO SOL S/N

Contrato

050340

Certificado N°

050119

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12917

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE GARAGEM	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000365	1	LAJE GARAGEM	16/06/15	23/06/15	07	150	32,4
000000369	1	LAJE GARAGEM	16/06/15	23/06/15	07	130	30,4
000000373	1	LAJE GARAGEM	16/06/15	23/06/15	07	140	32,1
000000377	1	LAJE GARAGEM	16/06/15	23/06/15	07	130	36,7
000000379	1	LAJE GARAGEM	16/06/15	23/06/15	07	135	34
000000383	1	LAJE GARAGEM	16/06/15	23/06/15	07	145	30,9
000000385	1	LAJE GARAGEM	16/06/15	23/06/15	07	130	33,8
000000386	1	LAJE	16/06/15	23/06/15	07	125	25,2
000000388	1	LAJE	16/06/15	23/06/15	07	140	25,2
000000393	1	LAJE	16/06/15	23/06/15	07	125	32

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
24/06/2015