



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/12/2016 a 07/12/2016

Cliente: TREZE MATERIAL DE CONSTRU  
Obra: PROMOTORIA DE JUSTICA DE ICONHA  
Endereço: RUA DARCY DE PAULA GAIGHER N°68

**Contrato**

062708

**Certificado N°**

059459

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15053

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001521	4	LAJE	07/12/16	13/12/16	06	110	32,0
				13/12/16	06		29,4
				04/01/17	28		41,2
				04/01/17	28		42,4
000001523	4	LAJE	07/12/16	13/12/16	06	120	27,5
				13/12/16	06		32,3
				04/01/17	28		48,0
				04/01/17	28		44,9
000001525	4	LAJE	07/12/16	13/12/16	06	120	24,4
				13/12/16	06		32,1
				04/01/17	28		43,6
				04/01/17	28		45,8
000001529	4	LAJE	07/12/16	13/12/16	06	120	28,3
				13/12/16	06		31,1
				04/01/17	28		43,0
				04/01/17	28		43,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

22/05/2017