



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/01/2017 a 18/01/2017

Cliente: TREZE MATERIAL DE CONSTRU  
Obra: PROMOTORIA DE JUSTICA DE ICONHA  
Endereço: RUA DARCY DE PAULA GAIGHER N°68

**Contrato**

062708

**Certificado N°**

060155

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15053

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001780	4	LAJE	18/01/17	23/01/17	5	120	28,1
				23/01/17	5		24,1
				15/02/17	28		32,1
				15/02/17	28		35,7
000001782	4	LAJE	18/01/17	23/01/17	05	110	23,5
				23/01/17	05		24,0
				15/02/17	28		33,7
				15/02/17	28		32,5
000001783	4	LAJE	18/01/17	23/01/17	05	120	23,2
				23/01/17	05		25,0
				15/02/17	28		35,1
				15/02/17	28		35,9
000001786	4	LAJE	18/01/17	23/01/17	05	120	26,6
				23/01/17	05		24,7
				15/02/17	28		38,1
				15/02/17	28		37,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

22/05/2017