# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 24/05/2016 a 24/05/2016**

Cliente: ODEBRECHT OLEO E GAS S.A
Obra: PISO
Endereço: ROD AMARAL PEIXOTO KM, 167, S/N-PARTE FA

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 056548 | 041828 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10543 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | SAPATA | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PN | PR |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000003289 | 2 | SAPATA | 24/05/16 | 21/06/16 | 28 | 100 | 36,5 |
| | | | | 21/06/16 | 28 | | 37,8 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)27736538
ESTRADA PROJETADA S/N - IMBOASSICA - MACAE - RJ
CGC 27.364.421/0004-09 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 17/08/2016 |