



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/04/2015 a 28/04/2015

Cliente: CONSTRUTORA ZANETTI LTDA  
Obra: SAPATAS  
Endereço: AV. RUBENS RANGEL / AV. SIMAO SOARES, S/

**Contrato**

052432

**Certificado N°**

049465

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12511

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25,0	CPIII-40 RS	140+/-20	VIGAS	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00001967 6	2	VIGAS	28/04/15	26/05/15	28	160	33,1
				26/05/15	28		32,9
00001967 7	2	VIGAS	28/04/15	26/05/15	28	150	33,4
				26/05/15	28		33,1
00001968 1	2	VIGAS	28/04/15	26/05/15	28	160	36
				26/05/15	28		34,2
00001968 2	2	VIGAS	28/04/15	26/05/15	28	150	33,9
				26/05/15	28		32,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/07/2015