



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/09/2015 a 04/09/2015

Cliente: DELFIN CONSTRUTORA LTDA E  
Obra: SRTE/ES MINIST. DO TRABALHO E EMPREGO  
Endereço: RUA 23 DE MAIO, 79

**Contrato**

AC6787

**Certificado N°**

052400

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13583

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007068 2	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	150	40
				05/10/15	31		39
00007068 3	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	140	37
				05/10/15	31		37,1
00007068 4	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	150	38,2
				05/10/15	31		38,7
00007068 5	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	140	44,7
				05/10/15	31		42,6
00007068 9	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	130	46,7
				05/10/15	31		45,6
00007069 1	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	140	45,5
				05/10/15	31		41,9
00007069 3	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	150	37,1
				05/10/15	31		38,8
00007069 4	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	150	41,8
				05/10/15	31		43,3
00007069 6	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	150	39,5
				05/10/15	31		37,7
00007069 9	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	130	44,8
				05/10/15	31		45,1
00007070 1	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	150	40,4
				05/10/15	31		41,9
00007070 8	2	LAJE	04/09/15	05/10/15	31	150	43,2
				05/10/15	31		40,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

14/10/2015