



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/09/2015 a 29/09/2015

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO NA
Obra: ED. NAGIB CARONE
Endereço: AVENIDA ANTONIO GIL VELOSO, S/N

Contrato

048399

Certificado N°

052897

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12925

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | FUNDACAO/BLOCO/ETC... | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 00000323 5 | 2 | FUNDACAO/BLOCO/ETC... | 29/09/15 | 27/10/15 | 28 | 120 | 47,3 |
| | | | | 27/10/15 | 28 | | 46,1 |
| 00000324 7 | 2 | FUNDACAO/BLOCO/ETC... | 29/09/15 | 27/10/15 | 28 | 100 | 50,4 |
| | | | | 27/10/15 | 28 | | 48,4 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2016