



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/11/2014 a 24/11/2014

Cliente: CONDOMINIO LONDON VILLE R
Obra: COND. LONDON VILLE RESIDENCE
Endereço: AV. DA PRAIA

Contrato

048450

Certificado N°

046314

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000092558	2	LAJE	24/11/14	22/12/14	28	120	38,3
				22/12/14	28		36,4
000092562	2	LAJE	24/11/14	22/12/14	28	115	36,6
				22/12/14	28		39,8
000092568	2	LAJE	24/11/14	22/12/14	28	100	38,6
				22/12/14	28		37,6
000092572	2	LAJE	24/11/14	22/12/14	28	110	40,8
				22/12/14	28		38,5
000092574	2	LAJE	24/11/14	22/12/14	28	105	39,6
				22/12/14	28		37,9
000092575	2	LAJE	24/11/14	22/12/14	28	120	35,9
				22/12/14	28		38,3
000092586	2	LAJE	24/11/14	22/12/14	28	110	36,6
				22/12/14	28		38,7
000092591	2	LAJE	24/11/14	22/12/14	28	120	37,7
				22/12/14	28		35,9
000092594	2	LAJE	24/11/14	22/12/14	28	110	35,1
				22/12/14	28		37,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/09/2015