# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 02/02/2015 a 02/02/2015**

Cliente: CONDOMINIO LONDON VILLE R
Obra: COND. LONDON VILLE RESIDENCE
Endereço: AV. DA PRAIA

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 048450 | 047642 |

## CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12308 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII 40 RS | 100+/-20 | SAPATA | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PL | |

## RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000094233 | 2 | SAPATA | 02/02/15 | 02/03/15 | 28 | 100 | 38,1 |
| | | | | 02/03/15 | 28 | | 37 |
| 000094248 | 2 | SAPATA | 02/02/15 | 02/03/15 | 28 | 130 | 36,3 |
| | | | | 02/03/15 | 28 | | 37 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 14/09/2015 |