



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/09/2014 a 16/09/2014

Cliente: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ
Obra: PISO GALPAO 1251 OC N° 025251
Endereço: RODOVIA ES 010 SN

Contrato

051039

Certificado N°

044552

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12254

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	100+/-20	PISO MATRICIAL	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029956	2	PISO MATRICIAL	16/09/14	14/10/14	28	120	38,3
				14/10/14	28		34,7
000029959	2	PISO MATRICIAL	16/09/14	14/10/14	28	120	38,2
				14/10/14	28		36
000029961	2	PISO MATRICIAL	16/09/14	14/10/14	28	100	33,7
				14/10/14	28		32
000029963	2	PISO MATRICIAL	16/09/14	14/10/14	28	120	33,3
				14/10/14	28		35,5
000029965	2	PISO MATRICIAL	16/09/14	14/10/14	28	130	35,4
				14/10/14	28		34,9
000029967	2	PISO MATRICIAL	16/09/14	14/10/14	28	130	31,6
				14/10/14	28		32,2
000029970	2	PISO MATRICIAL	16/09/14	14/10/14	28	120	35,9
				14/10/14	28		34,3
000029972	2	PISO MATRICIAL	16/09/14	14/10/14	28	120	37
				14/10/14	28		34,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/10/2014