



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/07/2016 a 13/07/2016

Cliente: ALFA CONSTRUTORA E INCORP
Obra: CONDOMINIO COSTA DO ATLANTICO
Endereço: AVENIDA ANTONIO GIL VELOSO

Contrato

058473

Certificado N°

057384

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13724

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	TELHADO DA TORRE B	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00008251	1	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	110	25
00008258	1	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	120	22,1
00008263	1	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	130	21,7
00008264	2	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	120	19
				20/07/16	07		20,2
00008266	2	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	125	16,9
				20/07/16	07		19,9
00008267	1	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	120	20
00008268	2	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	120	18,6
				20/07/16	07		20
00008269	1	LAJE	13/07/16	19/07/16	06	120	20
00008270	1	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	120	20,2
00008271	1	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	110	25
00008272	1	TELHADO DA TORRE BB	13/07/16	19/07/16	06	130	19,4
00008273	2	TELHADO DA TORRE B	13/07/16	19/07/16	06	130	19,4
				20/07/16	07		20,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/07/2016