



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/08/2014 a 27/08/2014

Cliente: CONDOMINIO DO ED. REQUINT
Obra: FUNDACAO E LAJES
Endereço: AV. PAULA SOUZA, 330

Contrato

CA5245

Certificado N°

027355

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10731

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII 40 RS | 100+/-20 | NAO INFORMADO | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 00011012 1 | 4 | NAO INFORMADO | 27/08/14 | 03/09/14 | 07 | 130 | 30,5 |
| | | | | 03/09/14 | 07 | | 30,6 |
| | | | | 24/09/14 | 28 | | 35,2 |
| | | | | 24/09/14 | 28 | | 35,8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)38605297
AVENIDA BRASIL 2996 - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0020-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/01/2015