Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/09/2016 a 29/09/2016

Cliente: LORENGE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA FACILITA - LORENGE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165 // O.S. 15

Contrato	Certificado Nº
AC7172	058823

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14842 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000076479	2	ESTACA	29/09/16	27/10/16	28	265	35,5
				27/10/16	28		35,0
000076484	2	ESTACA	29/09/16	27/10/16	28	270	32,7
				27/10/16	28		32,7
000076489	2	ESTACA	29/09/16	27/10/16	28	230	38,0
				27/10/16	28		38,3

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.
***Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2**

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
20/10/2018