



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/10/2016 a 11/10/2016

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165 // O.S. 15

Contrato

AC7172

Certificado N°

058973

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14842

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	240+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000076597	2	ESTACA	11/10/16	08/11/16	28	250	32,9
				08/11/16	28		31,8
000076602	2	ESTACA	11/10/16	08/11/16	28	250	40,4
				08/11/16	28		38,5
000076608	2	ESTACA	11/10/16	08/11/16	28	250	33,2
				08/11/16	28		32,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018