



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/08/2017 a 10/08/2017

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI  
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE  
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

**Contrato**

AC7490

**Certificado N°**

063382

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15022

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000850	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	250	38,3 38,6
000000851	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	260	37,0 35,5
000000857	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	260	36,2 40,4
000000859	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	260	35,5 33,5
000000861	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	250	40,2 35,9
000000862	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	260	38,6 36,4
000000863	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	270	34,5 36,7
000000866	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	260	34,1 34,6
000000868	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	240	37,9 39,0
000000870	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	250	38,2 37,4
000000872	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	250	39,1 40,1
000000873	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	240	39,7 41,2
000000875	2	ESTACA	10/08/17	07/09/17 07/09/17	28 28	240	41,2 36,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

20/10/2018