



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/08/2017 a 21/08/2017

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI  
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE  
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

**Contrato**

AC7490

**Certificado N°**

063498

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15022

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001122	2	ESTACA	21/08/17	18/09/17 18/09/17	28 28	250	37,7 36,6
000001125	2	ESTACA	21/08/17	18/09/17 18/09/17	28 28	240	37,6 34,8
000001130	2	ESTACA	21/08/17	18/09/17 18/09/17	28 28	240	36,3 38,9
000001135	2	ESTACA	21/08/17	18/09/17 18/09/17	28 28	250	37,4 36,9
000001140	2	ESTACA	21/08/17	18/09/17 18/09/17	28 28	250	39,9 39,7
000001145	2	ESTACA	21/08/17	18/09/17 18/09/17	28 28	240	41,4 41,0
000001148	2	ESTACA	21/08/17	18/09/17 18/09/17	28 28	235	41,1 40,1
000001150	2	ESTACA	21/08/17	18/09/17 18/09/17	28 28	250	39,2 35,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

20/10/2018