



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/08/2017 a 01/09/2017

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

063621

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15022

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000001371	2	ESTACA	31/08/17	28/09/17 28/09/17	28 28	250	37,7 36,8
000001376	2	ESTACA	31/08/17	28/09/17 28/09/17	28 28	250	33,1 35,7
000001381	2	ESTACA	31/08/17	28/09/17 28/09/17	28 28	260	38,7 36,2
000001387	2	ESTACA	31/08/17	28/09/17 28/09/17	28 28	250	35,8 34,2
000001392	2	ESTACA	31/08/17	28/09/17 28/09/17	28 28	250	37,9 39,1
000001395	2	ESTACA	31/08/17	28/09/17 28/09/17	28 28	230	40,3 41,6
000001426	2	ESTACA	01/09/17	29/09/17 29/09/17	28 28	250	37,0 37,8
000001430	2	ESTACA	01/09/17	29/09/17 29/09/17	28 28	250	40,6 41,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018