



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/04/2018 a 03/04/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

065812

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE DE PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000003970	2	LAJE DE PISO	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	110	44,8 42,5
000003971	2	LAJE DE PISO	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	110	46,0 47,0
000003974	2	LAJE DE PISO	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	120	43,9 43,1
000003976	2	LAJE DE PISO	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	115	47,5 49,5
000003978	2	LAJE	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	120	48,8 47,1
000003980	2	LAJE	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	120	48,4 45,8
000003982	2	LAJE DE PISO	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	140	35,8 41,6
000003984	2	LAJE DE PISO	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	120	41,0 43,6
000003986	2	LAJE	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	125	42,2 41,8
000003988	2	LAJE	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	120	44,5 44,3
000003990	2	LAJE	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	120	43,0 42,6
000003992	2	LAJE	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	120	41,4 44,1
000003995	2	LAJE	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	130	39,8 39,6
000003999	2	LAJE	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	120	39,2 36,9
000004002	2	LAJE	03/04/18	01/05/18 01/05/18	28 28	110	38,1 36,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018