



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/08/2018 a 02/08/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

066805

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005517	3	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	120	20,3
				09/08/18	07		24,8
				30/08/18	28		48,9
000005524	3	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	110	18,7
				09/08/18	07		24,5
				30/08/18	28		44,4
000005525	3	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	110	22,9
				09/08/18	07		26,9
				30/08/18	28		46,8
000005526	3	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	105	21,6
				09/08/18	07		25,5
				30/08/18	28		49,2
000005527	3	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	110	20,9
				09/08/18	07		24,4
				30/08/18	28		43,5
000005529	3	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	115	20,2
				09/08/18	07		24,5
				30/08/18	28		43,8
000005531	3	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	110	20,9
				09/08/18	07		23,1
				30/08/18	28		45,8
000005532	3	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	125	21,8
				09/08/18	07		26,0
				30/08/18	28		45,9
000005535	2	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	110	20,0
				09/08/18	07		24,4
				30/08/18	28		
000005536	3	LAJE	02/08/18	07/08/18	05	100	22,8
				09/08/18	07		29,1
				30/08/18	28		50,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018