



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/08/2018 a 02/08/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

066831

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005502	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	120	24,8 45,4
000005503	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	115	28,7 44,5
000005505	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	125	21,9 46,3
000005506	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	110	24,9 46,5
000005508	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	140	24,5 45,1
000005510	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	135	26,1 49,8
000005511	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	120	25,8 47,2
000005512	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	115	25,8 42,0
000005513	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	140	27,8 49,9
000005514	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	110	29,0 46,6
000005516	2	LAJE	02/08/18	09/08/18 30/08/18	07 28	130	26,6 47,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018