



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/08/2018 a 14/08/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

067016

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005741	2	LAJE	14/08/18	20/08/18 11/09/18	6 28	120	18,7 48,7
000005743	2	LAJE	14/08/18	20/08/18 11/09/18	6 28	130	22,1 52,8
000005745	2	LAJE	14/08/18	20/08/18 11/09/18	6 28	110	19,9 49,8
000005749	2	LAJE	14/08/18	20/08/18 11/09/18	6 28	120	20,1 50,2
000005750	2	LAJE	14/08/18	20/08/18 11/09/18	6 28	120	21,0 48,4
000005754	2	LAJE	14/08/18	20/08/18 11/09/18	6 28	110	21,5 52,9
000005755	2	LAJE	14/08/18	20/08/18 11/09/18	6 28	125	17,5 46,6
000005758	2	LAJE	14/08/18	20/08/18 11/09/18	6 28	125	18,6 45,7
000005759	2	LAJE	14/08/18	21/08/18 11/09/18	7 28	110	21,2 45,5
000005760	2	LAJE	14/08/18	21/08/18 11/09/18	7 28	120	20,0 46,4
000005761	2	LAJE	14/08/18	21/08/18 11/09/18	7 28	130	21,8 45,4
000005765	2	LAJE	14/08/18	21/08/18 11/09/18	7 28	115	22,1 48,5
000005766	2	LAJE	14/08/18	21/08/18 11/09/18	7 28	110	21,3 52,0
000005770	2	LAJE	14/08/18	21/08/18 11/09/18	7 28	120	22,7 47,0
000005774	2	LAJE	14/08/18	21/08/18 11/09/18	7 28	110	21,0 51,7
000005779	2	LAJE	14/08/18	21/08/18 11/09/18	7 28	100	23,6 52,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018