



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/08/2018 a 29/08/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

067171

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15049

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006049	2	LAJE	29/08/18	04/09/18 26/09/18	6 28	125	20,2 46,2
000006050	2	LAJE	29/08/18	04/09/18 26/09/18	6 28	140	20,6 42,5
000006052	2	LAJE	29/08/18	04/09/18 26/09/18	6 28	135	20,0 43,9
000006053	2	LAJE	29/08/18	04/09/18 26/09/18	6 28	140	19,0 45,9
000006055	2	LAJE	29/08/18	04/09/18 26/09/18	6 28	120	19,0 43,1
000006056	2	LAJE	29/08/18	04/09/18 26/09/18	6 28	120	18,5 41,1
000006057	2	LAJE	29/08/18	04/09/18 26/09/18	6 28	125	18,6 37,9
000006058	2	LAJE	29/08/18	05/09/18 26/09/18	7 28	120	24,6 42,2
000006059	2	LAJE	29/08/18	05/09/18 26/09/18	7 28	110	24,3 39,7
000006060	2	LAJE	29/08/18	05/09/18 26/09/18	7 28	130	22,5 40,0
000006061	2	LAJE	29/08/18	05/09/18 26/09/18	7 28	125	22,7 39,5
000006062	2	LAJE	29/08/18	05/09/18 26/09/18	7 28	130	24,2 41,4
000006065	2	LAJE	29/08/18	04/09/18 26/09/18	6 28	120	18,5 39,3
000006066	2	LAJE	29/08/18	05/09/18 26/09/18	7 28	125	22,7 37,4
000006070	2	LAJE	29/08/18	05/09/18 26/09/18	7 28	120	26,1 40,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018